

Bányaker' 100 Kft.

8143 Sárszentmihály, 911/1. hrsz.,
adószám: 23070884-2-07, cégjegyzék szám: 07-09-019607
bankszámlaszám: 10300002-10596204-49020011

Sárszentmihály, 2024. június 26.

Teljesítmény nyilatkozat

275/2013 (VII.16.) Kormány rendelet alapján

1. A termék szabványos megnevezése: **mosott kőanyaghalmozok beton készítésére (beton adalékanyagok), a szállítólevélen meghatározott jelölés szerint.**
2. A termék rendeltetése: **A termék felhasználható beton készítésére, az MSZ EN 12620:2002+A1:2008 szabvány szerint**
3. A Gyártó neve, címe: **Bányaker 100 Kft.; 8143 Sárszentmihály, 911/1. hrsz.**
4. Meghatalmazott képviselő neve, címe: **nincs**
5. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer:
2+ rendszer
6. A Gyártó **2095 CPR 249** Üzemi gyártásellenőrzési tanúsítását, valamint az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyeletét, vizsgálatát és értékelését a **TLI Zrt.** végzi.
7. A terméket a **MEOLIT Kft. NAT-1-1502/2019** számon akkreditált, valamint a Közlekedéstudományi Intézet által szervezett jártassági vizsgálaton megfelelt laboratóriuma folyamatosan ellenőrzi.
8. A nyilatkozat szerinti teljesítmény.

Szemnagyság	0/2	0/4	4/8	8/16	16/24	16/32	-
Szemmegoszlási osztály	G _F 85/20	G _F 85/20	G _C 85/20	G _C 85/20	G _C 85/20	G _C 85/20	osztály
Szemmegoszlás tűrési osztály	-	Gr85	G _T 15	G _T 15	G _T 15	G _T 15	osztály
Finomszem tartalom szerinti osztály	f ₁₀	f ₃	f _{1,5}	f _{1,5}	f _{1,5}	f _{1,5}	osztály
Lemezességi osztály	-	-	FI ₁₅	FI ₁₅	FI ₁₅	FI ₁₅	osztály
Szemalak-tényező osztály	-	-	SI ₂₀	SI ₂₀	SI ₂₀	SI ₂₀	osztály
Testsűrűség Mg/m ³	-	2,79	2,81	2,81	2,76	2,76	közölt érték
Vízfelvétel WA ₂₄ %(m/m)	-	0,94	0,81	0,80	0,43	0,42	közölt érték
Aprózódási ellenállás	LA ₂₅						osztály
Kopási ellenállás	M _{DE} 10						osztály
Tartósság. MgSO ₄ veszteség	MS ₁₈						osztály
Tartósság. Fagyállóság	-	-	F ₁				osztály
Összes kéntartalom %(m/m)	-	-	0,009				közölt érték
Klorid tartalom %(m/m)	-	-	0,012				közölt érték
Sav oldható szulfáttartalom	-	-	AS _{0,2}				osztály
Alkáli- kovásav reakcióval szembeni ell.	-	-	nem reakcióképes				-

9. Az 1. pontban meghatározott termék megfelel a 8. pontban feltüntetett, teljesítmény nyilatkozat szerinti teljesítménynek. A nyilatkozat kiadásáért kizárólag a 3. pontban meghatározott Gyártó a felelős.
10. A gyártó nevében és részéről aláíró személy:



Papp István
ügyvezető

Bányaker' 100 Kft.

8143 Sárszentmihály, 911/1. hrsz.,
adószám: 23070884-2-07, cégjegyzék szám: 07-09-019607
bankszámlaszám: 10300002-10596204-49020011

Sárszentmihály, 2024. június 26.

Teljesítmény nyilatkozat

275/2013 (VII.16.) Kormány rendelet alapján

- 1. A termék szabványos megnevezése: **tört kőanyagalmazok beton készítésére (beton adalékanyagok), a szállítólevélen meghatározott jelölés szerint.**
- 2. A termék rendeltetése: **A termék felhasználható beton készítésére, az MSZ EN 12620:2002+A1:2008 szabvány szerint**
- 3. A Gyártó neve, címe: **Bányaker 100 Kft.; 8143 Sárszentmihály, 911/1. hrsz.**
- 4. Meghatalmazott képviselő neve, címe: **nincs**
- 5. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer:
2+ rendszer
- 6. A Gyártó **2095 CPR 249** Üzemi gyártásellenőrzési tanúsítását, valamint az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyeletét, vizsgálatát és értékelését a **TLI Zrt.** végzi.
- 7. A terméket a **MEOLIT Kft. NAT-1-1502/2019** számon akkreditált, valamint a Közlekedéstudományi Intézet által szervezett jártassági vizsgálaton megfelelt laboratóriuma folyamatosan ellenőrzi.
- 8. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Szemnagyság	0/2	0/4	2/4	4/8	4/11	11/22	22/32	-
Szemmegoszlási osztály	G _F 85	G _F 85	G _c 80/20	G _c 85/20	G _c 85/20	G _c 85/20	G _c 85/20	osztály
Finomszem tartalom szerinti osztály	f ₁₀	f ₁₀	f _{1,5}	f _{1,5}	f _{1,5}	f _{1,5}	f _{1,5}	osztály
Lemezességi szám	-	-	-	Fl ₁₅	Fl ₁₅	Fl ₁₀	Fl ₁₀	osztály
Testsűrűség Mg/m³	2,82	2,83	2,85	2,85	2,90	2,90	2,90	közölt érték
Vízfelvétel WA ₂₄ %(m/m)	0,7	1,2	0,7	0,6	0,7	0,4	0,4	közölt érték
Halmazsűrűség Mg/m³	1,440	1,626	1,612	1,464	1,738	1,642	1,679	közölt érték
Csiszolódási llenállás	PSV ₃₈							osztály
Aprózódási ellenállás	LA ₂₀							osztály
Kopási ellenállás	MDE ₁₀							osztály
Klorid -tartalom	0,0457%							közölt érték
Karbonát-tartalom	86-91%							közölt érték
Kötést befolyá- soló összetevő	S=103%							közölt érték
Tartósság. MgSO ₄ vesztesség	MS ₁₈							osztály
Tartósság. Fagyállóság	F ₁							osztály
Alkáli érzékenység	nem reakcióképes							

- 9. Az 1. pontban meghatározott termék megfelel a 8. pontban feltüntetett, teljesítmény nyilatkozat szerinti teljesítménynek. A nyilatkozat kiadásáért kizárólag a 3. pontban meghatározott Gyártó a felelős.
- 10.A gyártó nevében és részéről aláíró személy:


Papp István
ügyvezető